



Pintura monocomponente de poliuretano para acabado y protección de pavimentos interiores

DESCRIPCIÓN



Pavidur es una pintura de altas prestaciones a base de poliuretano mono componente, que reacciona con la humedad ambiental, dando lugar a recubrimientos duros y flexibles a la vez, con alta resistencia a la abrasión y a los agentes químicos.



APLICACIONES

Constituye una protección superficial excelente para pavimentos sometidos a una intensa acción de desgaste.

- Garajes y parkings con tráfico intenso.
- Naves industriales.
- Zonas de recreo.
- Pavimentos de hormigón en general.
- Sellado y protección de pavimentos a base de mortero epoxi autonivelante.

Al ser un producto monocomponente, evita mezclas y facilita su utilización en las obras.

- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Curado y repintado rápido.
- Buen poder cubriente.
- Económico.
- Transparente Brillante.
- Puede tintarlo "in situ"

CERTIFICACIONES

- Marcado CE EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR14,7



DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Identidad química	Poliuretano aromático monocomponente de secado por humedad, en base disolvente
Estado físico	Líquido
Presentación	Envases metálicos: 4 kg / 20 kg
Contenido en sólidos	60%
Punto de inflamación	36° C
Colores	El producto no pigmentado es amarillento. Pigmentable mediante la adición de Pigmento PU. Ver la ficha técnica de Pigmento PU para información sobre colores disponibles i instrucciones de mezcla.
Densidad	0,95 g/cm3 (25°C)

Viscosidad

(Brookfield, aproximado)	Temperatura (°C)	Viscosidad (.s)
	10	300
	20	170
	30	110

VOC (g/L i %) 393 g/L
 Categoría VOC 40% en peso
 segúndirectiva

Pot life 2 horas (1 kg, 25°C, 60% hr)

Almacenamiento Almacenar a temperaturas entre 5°C y 30°C, alejado de humedad y fuentes de calor. La caducidad del producto es de 12 meses desde su fabricación

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final	Membrana sólida	
Dureza (escala Shore)	60D	
Propiedades mecánicas	Elongación (%)	Tracción ()
	2	25
	4	35
	5	36
	Elongación máxima: 5%	
	Tracción máxima: 36	
Resistencia química	Prueba de inmersión. Contacto continuo (0=peor, 5=mejor)	

Agente	Condiciones	Resultado
Agua destilada	7d, 80°C	5
Agua salada (saturada)	7d, 80°C	5
Xileno	7d, 80°C	2
Acetato de etilol	28d, 80°C	2
Alcohol isopropilico	28d, 80°C	5
Hidróxido de sodio (40 g/l)	7d, 25°C	3
Peroxido de hidrogeno (33%)	7d, 80°C	4
Acido sulfurico (10%)	7d, 80°C	4
Lejía	7d, 80°C	4
Amoniaco (3%)	7d, 80°C	3
Gasoil		
Acido clorhidrico (3%)		

Prueba de contacto superficial (0=peor, 5=mejor), 24 horas a temperatura ambiente.

Agente	Resultado
Agua	5
Amoniaco (3%)	5
Alcohol isopropilico	1
Hidróxido de sodio (40g/l)	4
Peróxido de hidrogeno (33%)	5
Ácido sulfúrico (10%)	5
Xileno	4
Sulfuman (5% HCl)	5
Acetato de etilo	1
Lejía	4
Gasoil	4
Aceite de motor	5
Cerveza	5



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
 43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España

Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977

www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

07/05/2020

Página:

1/2



Pintura monocomponente de poliuretano para acabado y protección de pavimentos interiores

Metil etil cetona	0
Acetato de butilo	2

Absorción de agua	<1%
Resistencia a la abrasión	19 mg (Taber, CS-10, 1000 ciclos)
Resistencia UV	Pavidur es un producto de poliuretano aromático que experimenta un amarilleamiento en contacto con la luz. Su uso en exteriores debe hacerse teniendo en cuenta este fenómeno. El cambio de color, sin embargo, no afecta a sus propiedades mecánicas
Resistencia térmica	Estable permanentemente hasta 80°C
Adhesión a diversos sustratos	Superficie: Hormigón Adherencia (j): >0.05

REQUISITOS DEL SOPORTE

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir siempre las características siguientes:

1. Nivelado (ya que se trata de un producto autonivelante)
2. Cohesivo / cocto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm² (test de pull off)
3. Aspecto regular y fino
4. Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente
5. Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.

CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 10°C y 30°C. Si la temperatura es superior deberán adoptarse medidas complementarias siguiendo las indicaciones del fabricante. La humedad en el soporte debe ser inferior a 4% y en el ambiente, inferior a 85%.

Condiciones de pobre ventilación con una evaporación lenta del disolvente pueden dar lugar a un aspecto mate. Asegurar una ventilación suficiente, especialmente en aplicaciones de capa fina.

PREPARACION DEL SOPORTE

Condiciones de pobre ventilación con una evaporación lenta del disolvente pueden dar lugar a un aspecto mate. Asegurar una ventilación suficiente, especialmente en aplicaciones de capa fina.

NOTA: si se sospecha de la existencia de humedades subyacentes, y de cara a evitar la aparición de ampollas en la superficie, es preferible aplicar 2 manos de imprimación epoxi: una sin áridos como barrera al vapor, y la segunda con espolvoreo de áridos.

HOMOGENEIZACION

Agitar y homogenizar la pasta pigmentada con el Pavidur usando un agitador a baja velocidad. Dejar salir el aire durante unos minutos.

APLICACIÓN/CONSUMO

Pavidur puede aplicarse a brocha y rodillo. Verificar el espesor de capa durante la aplicación. Se aplica entre 100 y 400 g/m². Contactar con Krypton Chemical para más detalles técnicos de la aplicación

TIEMPO DE CURADO

El tiempo de curado depende de las condiciones ambientales. A mayor temperatura y humedad, menor es el tiempo de curado.

Valores aproximados de tiempo de curado (secado al tacto, 500 micras húm.)

Condiciones	Seco al tacto (H)
35°C, 90% hr	1
25°C, 50% hr	4
35°C, 20% hr	4
7°C, 50% hr	8

REAPLICACION

El producto puede reaplicarse en una segunda mano si se estima necesario tan pronto como la primera capa esté seca al tacto. Es recomendable aplicar la segunda capa antes de las 48 horas.

PUESTA EN SERVICIO

Pavidur aumenta la dureza y su resistencia hasta un 80% de sus valores finales durante las primeras 24 horas (25°C, 50%hr). No obstante, el curado completo no se produce hasta pasados los 10 o 15 días desde la aplicación (dependiendo de las condiciones ambientales). En consecuencia, se puede someter a un uso limitado a partir de las primeras 24 horas y un uso normal no antes de 5 días.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas usando disolvente Rayston.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTO

Pavidur es un material de poliuretano de tipo aromático. Los poliuretanos aromáticos experimentan un amarilleamiento espontáneo como reacción a la luz. Este producto, por tanto, es desaconsejado para uso en exteriores si el color debe mantenerse constante.

Para la eliminación de manchas, puede ensayarse un tratamiento superficial con disolvente Rayston o alcohol isopropílico. Se desaconsejan los ácidos fuertes. Algunos disolventes pueden dañar la membrana. Si esto sucede, debe cortarse el área afectada y reparar con producto nuevo, recubriendo la lámina original al menos 3 cm en todas direcciones.

SEGURIDAD

Pavidur contiene isocianatos y disolventes inflamables. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, es obligatoria una adecuada ventilación y/o protección respiratoria para el operador (filtro combinado de partículas y de vapor orgánico), junto con ropa protectora para la piel. El producto debe usarse únicamente para los usos previstos y en la forma prescrita.

Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso tipo bricolaje ni para el uso por el público en general.

MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas. Pequeñas cantidades de restos pueden dejarse endurecer en el mismo envase como etapa previa a su tratamiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977

www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

07/05/2020

Página:

2/2



Pintura monocomponente de poliuretano para acabado y protección de pavimentos interiores

mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las anteriores.