

PAVIMENTO DE POLIURETANO-CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

Raycrete P es un elemento de la familia RAYCRETE para crear sistemas anti-deslizantes o para sellado/rehabilitación de suelos. Indicado para superficies sometidas a importantes agresiones y choques térmicos y donde se requiera una terminación anti deslizante.

Se compone de un kit predosificado de cuatro componentes en forma de dos líquidos, una carga mineral y pigmento.

- Muy buena resistencia a los ácidos orgánicos y detergentes
- Se aplica en una sola mano
- Rápido curado (entre 4 horas y una noche)
- Estable a la temperatura
- Alta durabilidad

APLICACIÓN

En general, adecuado para su aplicación en suelos expuestos a frecuentes choques térmicos y agresiones relacionadas con tratamientos de desinfección y limpieza.

- Industria alimentaria; conserveras, congelados
- Instalaciones de procesamiento de alimentos. Cocinas.
- Industria farmacéutica y química
- Mantenimiento de vehículos, galvanoplastia y cualquier zona de uso pesado.

Todos estos campos y aplicaciones precisan aceptar un compromiso entre la facilidad de limpieza y la resistencia al deslizamiento. Los pavimentos más lisos pueden requerir mayor frecuencia de limpieza, mientras pavimentos más rugosos precisan una limpieza más agresiva.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

	Componente A	Componente B	Componente C
Identidad química	Dispersión de polioles en agua	Poliisocianato aromático	Formulación de cemento arenado
Estado físico	Líquido	Líquido	Polvo
Presentación	Envase plástico 1.99 kg + pigmento	Envase metálico 2.25 kg	Envase plástico/saco 3.5 kg
Color	Blanco Pigmento suministrado aparte (comp.D =0.18kg)	Marrón	Blanco grisáceo
Densidad	0.97 g/cm ³	1,20 g/cm ³	1.55 g/cm ³ (aparente)
Viscosidad	Temp °C	Temp °C	Temp °C
Valores aproximados, Brookfield	Temp °C	Temp °C	Temp °C
VOC	no determinado	0	n.a
Viscosidad valores aprox. brookfield	1.0 g/cm ³ (23°C)	150 .s (20°C)	n.a.
Contenido VOC	<25g/L, <0,5%	<2 g/L, 0.5%	n.a.
Densidad de la mezcla	1,75 g/cm ³		
Relacion de la mezcla	A=1.99, B=2.25 C=3.5 D=0.18 en peso A=43, B=36 C= 100 en volumen		
Pot life aprox.	20 minutos (23°C)		
Almacenamiento y caducidad	Almacenar entre 10°C y 30°C. Proteger de las heladas. 12 meses desde su fabricación		

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final	Film rígido y uniforme
Color	Pigmentado
Dureza Shore (ISO 868)	82 D
Adhesión	Hormigón: >10
Temperatura de uso	-20°C a 150°C
Estabilidad UV	El producto se basa en poliisocianato aromático. Es de esperar un amarilleamiento del producto bajo la luz del sol. Este cambio por sí solo no afecta a sus propiedades mecánicas.

Resistencia química Contacto superficial (24 h, temperatura ambiente, 5=ok, 0=no recomendado)

Sustancia	Resultado
Agua	5
Amoniaco 3%	5
Acetato de metoxipropilo	5
Xileno	5
Ácido clorhídrico	5
Alcohol etílico	5
Ácido acético 100%	3
Ácido acético 50%	4
Tetrahidrofurano	5
Agua oxigenada	5
Lejía	5
Gasol	5
Hidróxido de sodio (40g/l)	5
Ácido fosfórico	5
Ácido sulfúrico 98%	3
Ácido fosfórico 85%	5
Isopropanol	5

REQUISITOS DEL SOPORTE

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir siempre las características siguientes:

1. Nivelado
2. Cohesivo / cocto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm² (test de pull off)
3. Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente.
4. Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.

CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

La aplicación del producto se debe realizar a una temperatura del soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiental superior a 15°C y una humedad relativa inferior al 80%.

La temperatura máxima de aplicación no superará en ningún caso los 40°C. Estas condiciones deberán mantenerse durante el tiempo de secado. La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación/extracción preparados a tal fin

PREPARACION DEL SOPORTE

Preparación del soporte: Los soportes de hormigón se deben preparar mecánicamente usando la técnica del granallado para levantar la superficie y conseguir un poro abierto y una superficie rugosa, con unas irregularidades que irán de 1 a 2 mm.

Deberán abrirse juntas en el hormigón a espacios regulares, dependiendo de la superficie a cubrir y, además, a lo largo de los extremos de la zona de aplicación.

Eliminar todo el polvo y material suelto de la superficie con una brocha, escoba y/o aspiradora.

PAVIMENTO DE POLIURETANO-CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA

HOMOGENEIZACION

Mezclar los componentes de Raycrete P en un recipiente de suficiente dimensión. La dosificación es como sigue:

Componente A: 1.99 kg (un envase)
Componente B: 2.25kg (un envase)
Componente C: 3.5 kg (un envase)
Componente D: 0.18 kg (un envase)

La mezcla debe ser rápida, homogénea y sin introducción de aire. El aire atrapado durante la mezcla puede provocar la aparición de burbujas y defectos en la superficie del producto seco. Por tanto, no se recomienda la agitación a alta velocidad con batidoras eléctricas o a mano. El equipo ideal consiste en una amasadora que quede cerrada durante la agitación. Amasar durante 2 a 3 minutos y extender inmediatamente todo el producto, para regularizar posteriormente.

APLICACIÓN/CONSUMO

Consumos aproximados:

Raycrete paint (sellado sobre espolvoreo de árido 0.1-0.5mm): 0,4 – 0,5 kg/m²

Raycrete Paint (sellado sobre espolvoreo de árido 0.3-0.8mm): 0,7 – 0,9 kg/m²

Aplicación con llana o rodillo.

TIEMPO DE CURADO

Condiciones	Seco al tacto (h)
25°C, 60% rh	20

REAPLICACION

Usualmente el grosor necesario se obtiene en una única capa

PUESTA EN SERVICIO

El producto aplicado ya es transitable en 24 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. El endurecimiento máximo se produce al cabo de unos 6 días.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar con agua, antes del endurecimiento.

SEGURIDAD

El componente B contiene isocianatos. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, es obligatoria una adecuada protección de la piel y de los ojos. El producto debe usarse únicamente para los usos previstos y en la forma prescrita.

Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso tipo bricolaje.

MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas. Los restos de componente A y B pueden mezclarse con objeto de convertirlos en un material sólido inerte pero nunca en un volumen superior a 5 litros a la vez para evitar la generación peligrosa de calor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.